

Revestimento Acrílico Impermeabilizante para Fachadas

COTEFILM INCOLOR

141-0030

DESCRIÇÃO	Revestimento transparente baseado numa dispersão aquosa especial 100% acrílica.
UTILIZAÇÃO	Sobre superfícies verticais revestidas com materiais cujo aspecto decorativo se pretende manter à vista. Especialmente recomendado para aplicação sobre pastilha, materiais cerâmicos, pedra natural, tijoleira, grés, etc.
PROPRIEDADES	<p>Preserva o aspecto decorativo das superfícies</p> <p>Resistente aos raios UV Flexível e auto-lavável Resistente a fungos e algas</p>
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Meio-brilho Aspecto: Líquido esbranquiçado que fica transparente após secagem. Densidade: $1,03 \pm 0,03$ Viscosidade: 65 - 75 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável Teor de sólidos: $43 \pm 2\%$ COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 39 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário, refazer as juntas degradadas e reparar ou substituir os materiais de revestimento necessários. Sobre superfícies vidradas ou pouco porosas, é necessária a aplicação do Primário de Aderência (021-0008).</p> <p>Repinturas Em situações de repintura após confirmação do bom estado, coesão e aderência da película anterior, deverá proceder-se à limpeza e desengorduramento das paredes com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. Se a película estiver em mau estado deve ser removida na totalidade.</p> <p>Recomendações especiais O produto não deve ser aplicado sobre superfícies previamente tratadas com soluções hidro-repelentes. Em caso de dúvida, recomenda-se a realização de um ensaio prévio de aderência.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, trincha, pistola convencional ou pistola airless. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 a 3 demãos do produto. <i>Em superfícies porosas ou absorventes:</i> aplicar previamente uma 1ª demão diluída com 30 a 50% de água e as seguintes sem qualquer diluição ou diluídas até 10% com água. <i>Em superfícies vidradas ou pouco porosas:</i> após aplicação do Primário de Aderência (021-0008), aplicar pelo menos 2 demãos sem qualquer diluição ou diluídas até 10% com água. Tempo de secagem: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 a 6 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água abundante imediatamente a seguir à utilização.</p>
RENDIMENTO	

	5 a 7 m ² /Litro, dependente da uniformidade e grau de absorção do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>A presença prolongada de humidade à superfície do filme do produto, pode conduzir a uma absorção de água na camada mais exterior da película, tornando-a nalguns casos, ligeiramente esbranquiçada. Após secagem, a transparência do revestimento é retomada novamente, não existindo efeitos secundários na película, nem ficando comprometida a sua ação impermeabilizante.</p> <p>Devem ser aplicadas camadas uniformes deste revestimento, para evitar diferenças na transparência, devidas a espessuras desiguais da película.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 414.18.1 - ESTA ÍTC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	