SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

Para Interior

Tapa Poros Aquoso

V20-0500

DESCRIÇÃO	Produto baseado em resinas acrílicas, com muito boas propriedades de enchimento e de muito fácil lixagem, recomendado para todos os tipos de madeiras em interiores.
UTILIZAÇÃO	Para a preparação de madeiras, em interior, destinados ao envernizamento com vernizes de base aquosa, vernizes de poliuretano monocomponente e vernizes convencionais (alquídicos e oleoresinosos).
PROPRIEDADES	* Bom poder enchedor. * Fácil lixagem. * Secagem rápida. * Fácil aplicação.
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	**Densidade :** 1.02 ± 0.03 **Viscosidade :** 75 - 80 KU/25ºC **Ponto de inflamação :** Não inflamável **COV's**: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	**Casos Normais :** **Lixagem** - aconselha-se uma lixagem com lixa fina. **Recomendações especiais** - Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira. A madeira a envernizar deve estar bem seca, limpa e apresentar uma temperatura entre 10ºC (min.) e 35ºC (máx.).
APLICAÇÃO	**Ferramenta :** Trincha ou pistola. **Diluição e nº de demãos :** Trincha: diluir com água, até máximo de 5% em volume. Pistola: diluir com água, até máximo de 20% em volume. O nº de demãos a aplicar, varia consoante o grau de porosidade da madeira que se pretende obter. **Tempo de secagem :** Ao tacto - 1 hora. Para demãos seguintes - 4 a 6 horas. Para aplicação do acabamento - 6 a 8 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC. **Lavagem da ferramenta :** Com água.
RENDIMENTO	5 a 6 m^2 / Litro / Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	**Verniz Atlântis Cêra** (V40-0001) e **Verniz Atlântis** (V40-0005).
FORMATO(S)	1 e 5 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ou superiores a 35ºC. Não aplicar com humidade ambiente superior a 75%. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina.

ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .