

Esmalte sintético para Interior e Exterior

## SMP MEIO -BRILHO

045-

DESCRIÇÃO	Esmalte sintético meio-brilho de elevada qualidade, baseado em resinas alquídicas e pigmentado com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Como acabamento meio-brilho para a esmaltagem de madeiras e metais, em exterior ou interior.
PROPRIEDADES	<p><b>Ótima durabilidade e lacagem</b></p> <p>Boa opacidade</p> <p>Boa secagem</p> <p>Bom espalhamento / aplicabilidade</p> <p>Boa dureza e flexibilidade</p> <p>Possui muita boa retenção de cor e brilho</p>
COR(ES)	<b>Branco , cores claras , médias e fortes</b> conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho</b> : Semi-Brilho</p> <p><b>Brilho especular</b> : superior a 50 e inferior a 60 UB com ângulo de incidência de 60°.</p> <p><b>Densidade</b> : 1,26 +/- 0,03</p> <p><b>Viscosidade</b> : 85 - 90 KU / 25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.</p> <p><b>Ponto de inflamação</b> : 23 - 61°C</p> <p><b>Teor de sólidos</b> : 64 +/- 1%</p> <p><b>Reacção ao Fogo</b> : A2 - s1 d0 em metal e D - s2 d0 em madeira, de acordo com a EN 13501-1</p> <p><b>Qualidade do Ar Interior</b> : A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.42/14).</p> <p><b>COV's</b>: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras , poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente lixada.</p> <p><b>Pintura de Raiz</b> MADEIRA Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com <b>Imunizador para Madeiras Cuprinol</b> (030-0004), deixando secar durante 4 dias. Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o <b>Betume Acrílico</b> (020-1001) que deverá ser devidamente lixado com lixa fina. Aplicar de seguida a <b>Subcapa Universal</b> (034-) à cor aproximada do acabamento e proceder à lixagem com lixa fina.</p> <p><b>SUPERFÍCIES METÁLICAS</b> É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos.</p> <p>Metais ferrosos: Após a remoção da ferrugem e a operação de limpeza e desengorduramento, aplicar o <b>Primário Robbifer de Secagem Rápida</b> (021-028X) ou o <b>Primário Primalac</b> (020-011X).</p> <p>Metais não ferrosos: Após a operação de limpeza e desengorduramento, aplicar o <b>Primário Todo-Terreno</b> (021-030X) ou o <b>Primário Primalac</b> (020-011X).</p>

### Repintura

Pintura antiga em bom estado: Após a limpeza com **Robbilava Universal** (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do esmalte.

Pintura antiga em mau estado: É necessário proceder à remoção de todo o esmalte com **Decapante Universal** (928-000X), usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz.

APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas</b> : Trincha, rolo de esmalte ou pistola.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos</b> : 2 demãos tal e qual o produto é fornecido.</p> <p><b>Tempo de Secagem</b> :</p> <p>Ao tacto: 2 a 3 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 16 a 24 horas, nas mesmas condições.</p> <p>Para utilização / manuseamento: 12 a 16 horas, nas mesmas condições.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta</b> : Com <b>Robbilava Universal</b> (909-000X) ou <b>Diluyente Sintético</b> (927-000X).</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m <sup>2</sup> /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 4L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O produto não deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 5° C ou superior a 35°C. A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade ocasiona tempos de secagem e cura mais longos do que os habituais podendo influenciar o comportamento do filme de tinta.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 111 16.1

09-09-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES