



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 123 13.1

Esmalte Sintético para Interior e Exterior

VipLux

V68-

DESCRIÇÃO	Esmalte formulado à base de resinas alquídicas modificados, longas em óleo e pigmentos seleccionados.
UTILIZAÇÃO	Acabamento de superfícies de madeira ou metal, quando se pretende um acabamento brilhante e de óptimo aspecto decorativo, após a aplicação dos primários adequados.
PROPRIEDADES	* Boa aderência * Fácil de aplicar * Boa lacagem * Boa retenção de brilho e cor
COR(ES)	Branco, cores prontas e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Brilhante Densidade: 1,05 - 1,15 Kg/l (*) Viscosidade: 85 - 95 KU/25°C Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 299 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de impurezas e gorduras. Antes de aplicar o esmalte VipLux , usar primários adequados a cada situação: Madeiras : Aplicar Subcapa , V34-0001. Metais ferrosos: Aplicar Primário S/R , V21-0200/1. As superfícies a aplicar devem estar coesas, e sem impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de esmalte VipLux , tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem: - Ao tacto: aprox. 4 hora. - Para utilização: aprox. 16 horas. Intervalo entre demãos: 24 horas dependendo das condições de temperatura e humidade relativa. Lavagem da ferramenta: Com Diluyente Sintético (927-000X).
RENDIMENTO	10 a 13 m ² / Litro / Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25, 0,75 e 4 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. (*) Valor da cor branco.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 123 13.1

06-09-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES