



SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

Para Interior e Exterior
PRIMÁRIO / SUBCAPA ACRÍLICO

020-000

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa de resina acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Actua como 2 em 1: primário e subcapa para madeiras, no interior e no exterior.
PROPRIEDADES	Bom poder enchedor
I KOI KIEDADES	Secagem rápida
	Fácil lixagem
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S)	Densidade: 1.28 + 0.02
FÍSICA(S)	Viscosidade: 77 - 82 KU/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: > Não inflamável.
	COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto
	contém no máx. 29 g/l COV Qualidade do Ar Interior : A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.16/17)
PREPARAÇÃO	Pintura de Raiz
DO SUBSTRATO	Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador para Madeiras Cuprinol (030-0004), deixando secar durante 4 dias.
	Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação.
	Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o Betume Acrílico (020-1001) que deverá ser
	devidamente lixado com lixa fina.
	Repintura
	Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação.
	Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Robbilava Universal
	(909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar
	secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo de esmalte ou trincha.
	Diluição e nº de demãos : 2 demãos, diluídas até 10%, em volume, com água.
	Tempo de secagem Ao tacto: 10 minutos.
	Para demãos seguintes: 30 minutos.
	Para utilização/manuseamento: 30 minutos em zonas bem ventiladas e a temperaturas da
	ordem dos 20 °C.
	Tempo para aplicação do acabamento : 30 minutos.
	Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 a 15 m²/Litro/Demão, dependendo da absorção e tipo de madeira.
PRODUTOS PARA	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas
ACABAMENTO	Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
DE ARMAZENAGEM	

SEGURANÇA	
CATALIZAÇÃO PRECAUÇÕES DE Cons SEGURANÇA	
SEGURANÇA	
CARANITIAO	sultar a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
	nformações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .