



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 134 16.1

Primário Aquoso Anti-Alcalino para Interior e Exterior

Isoclassic

V20-0002

DESCRIÇÃO	Primário aquoso formulado à base de copolímeros acrílicos e pigmentado com dióxido de titânio.
UTILIZAÇÃO	Como 1ª demão, sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de reboco ou estuque e também como 1ª demão em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.
PROPRIEDADES	Anti-Alcalino Regulariza a absorção do substrato Aumenta o rendimento do produto de acabamento. Protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato, dificultando o aparecimento de eflorescências.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,26 +/- 0,04 Viscosidade : 60 - 70 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : Não inflamável COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Após a aplicação da demão de primário, se for necessário efectuar a reparação da parede com massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa, deverá aplicar-se nova demão do primário nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo ou Trincha. Diluição e nº de demãos : Aplicar 1 demão do primário Isoclassic sem diluição. Tempo de secagem : - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para aplicação do acabamento: aguardar cerca de 2 - 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m ² / Litro, dependendo das condições do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas de base aquosa para paredes.
FORMATO(S)	5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a preparar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X).

Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 134 16.1
15-07-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES