

BARBOT COBERTURAS

REVESTIMENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE

Ref.:1939

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Revestimento elástico 100% acrílico com dupla reticulação, foto-reticulação e reticulação química, para impermeabilização de coberturas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser aplicada em cobertura e terraços novos ou antigos, principalmente em coberturas de tela asfáltica.

PROPRIEDADES

- Elevada elasticidade mesmo a baixas temperaturas. Permite acompanhar movimentos do suporte.
- Impermeável à água
- Permite uma maior reflexão da luz quando comparado com revestimentos alternativos.
- Sem cheiro
- Pronto a aplicar
- Elevada resistência mecânica
- Elevada resistência à sujidade
- Resistente ao tráfego pedonal
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco, Cinza e Telha
- Aspeto da película seca	Mate
- Teor de sólidos em volume	41 ± 2%
- Rendimento prático	0,7 m ² / l/ demão
- Espessura recomendada	0,6 mm/demão
- Tempos de secagem	
Tato	8 horas
Repintura	24 horas
- Ponto de Inflamação	Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

• Pintura Raiz

Após lavagem e limpeza da superfície aplicar previamente BARBOPRIMER a que se seguirá a aplicação da primeira demão de BARBOT COBERTURAS a rolo ou rodo e de seguida estender a armadura Vimaplás Mi166 ou Vimaplás M50 mergulhando-a no BARBOT COBERTURAS com o auxílio do rodo ou de uma espátula de modo a obter uma superfície plana e em que a armadura não fique à vista. Após 24 horas aplicar uma nova demão de BARBOT COBERTURAS.

Em todos os locais que se justifique é recomendado a aplicação de juntas de estanquicidade antes da aplicação da primeira demão de BARBOT COBERTURAS.

• Repintura

Atendendo à diversidade dos suportes recomenda-se a consulta dos nossos Serviços Técnicos.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C

Humidade relativa – Inferior a 80%

Humidade do suporte – Inferior a 5%

Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Rolo ou rodo.

- Diluentes e proporção de diluição

Pronto a aplicar.

- Número de demãos

2 demãos

- Intervalos entre demãos

24 horas mínimo. A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais. Obrigatoriedade da existência de radiação ultravioleta para a cura da película (foto-reticulável).

- Diluente de limpeza

Água.

- Capacidades disponíveis

5 e 15L.

- Notas

Os terraços deverão apresentar uma inclinação superior a 1%.

Devem ser sempre aplicados panos inteiros, tendo o cuidado de, quando for necessário interromper o trabalho, fazê-lo em esquinas, arestas ou zonas em que se evite a formação de emendas e sobreposição de camada.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C

Temperatura Máxima – 35 °C

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

fevereiro 2015

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt