

Para Exterior

## HIDROFUGANTE FACHADAS WB

141-0002

DESCRIÇÃO	Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone. Produto caracterizado por formar uma barreira que impede a entrada de água, protegendo as superfícies contra as agressões climatéricas.
UTILIZAÇÃO	Especialmente desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral, tais como, tijolo, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc. <b>É aplicável sobre materiais previamente pintados, desde que sejam porosos. Pode também ser aplicado diretamente a madeiras com boas propriedades de absorção.</b>
PROPRIEDADES	<b>Ótima repelência à água</b> Torna os materiais auto-laváveis e resistentes às agressões climatéricas Ótima capacidade de penetração Isento de pegajosidade Microporoso
COR(ES)	Incolor quando seco (leitoso na embalagem).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Densidade:</b> 0.99 +/- 0.02 <b>Ponto de inflamação:</b> > 100°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Recomendações especiais:</b> Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, são, secos e limpos. Caso seja necessário, lixar, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e bolores com o <b>Anti Algas e Musgos (909-002X)</b> .
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha, Rolo ou Pulverizador. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aconselha-se a aplicação de 2 demãos tal qual é fornecido, devendo a 2ª ser aplicada logo que a 1ª seja absorvida. Aplique de baixo para cima, evitando escorridos. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	Depende da absorção e tipo de substrato a tratar. Como aproximação, pode considerar-se o valor de 4 a 6 m <sup>2</sup> /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Em algumas superfícies coloridas, principalmente em suportes já pintados, pode ocorrer uma ligeira diferença de cor. Em caso de dúvida, teste numa pequena área. Evitar salpicar janelas ou outras superfícies não porosas. Limpe os salpicos com um pano húmido antes que sequem. Se começar a chover, pare de imediato o tratamento e proteja as superfícies já hidrofugadas.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 364 18.1

- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES