

Para Interior e Exterior

## HIDROFUGANTE PAVIMENTOS WB

141-0004

DESCRIÇÃO	Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone. Produto caracterizado por formar uma barreira que impede a entrada de água, protegendo as superfícies contra as agressões climatéricas.
UTILIZAÇÃO	Especialmente desenvolvido para a hidrofugação de materiais poros em pavimentos interiores e exteriores, tais como, terraços, varandas, pátios, jardins, lajes cimentícias ou em pedra, bases de chaminés, etc.
PROPRIEDADES	<b>Protector repelente à água</b> Transitável Retarda o aparecimento fungos e musgos Minimiza a absorção de sujidade Facilita a lavagem da superfície
COR(ES)	Incolor quando seco (leitoso na embalagem)
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Densidade:</b> 0.99 +/- 0.02 <b>Ponto de inflamação:</b> > 100°C <b>Qualidade do Ar Interior:</b> A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.15/16).
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Recomendações especiais:</b> Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, são, secos e limpos. Caso seja necessário, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e bolores com o <b>Anti Algas e Musgos</b> (909-002X).
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha, Rolo ou Pulverizador. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aconselha-se a aplicação de 2 demãos tal qual é fornecido, devendo a 2ª ser aplicada logo que a 1ª seja absorvida. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	Depende da absorção e tipo de substrato a tratar. Como aproximação, pode considerar-se o valor de 4 a 6 m <sup>2</sup> /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L 4L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Em algumas superfícies pode ocorrer uma ligeira diferença de cor. Em caso de dúvida, teste numa pequena área. Em áreas com elementos verticais (ex.: laterais de degraus), recomenda-se a aplicação do <b>Hidrofugante Pavimentos</b> de baixo para cima, evitando escorridos. Evitar salpicar em outras superfícies não porosas. Limpe os salpicos com um pano húmido antes que sequem. Se começar a chover, pare de imediato o tratamento e proteja as superfícies já hidrofugadas.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte a Ficha de Segurança do produto.

## GARANTIAS

### NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 379 18.1  
- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES