

Para Interior e Exterior

PRIMÁRIO HIDRO -ARMADURA NG

020-0105

DESCRIÇÃO	Primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro -Pliolite®.
UTILIZAÇÃO	Como primário, para uso no interior e no exterior, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Excelente promotor de aderência Boa opacidade Boas propriedades anti-alcálinas
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1.44 ± 0.03 Viscosidade : 82 - 89 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : Não inflamável. Qualidade do Ar Interior : A+ , segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.54/16) COV's : Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet Fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima <u>no interior</u> , ou a Aguaplast Rapid Fassade e/ou a Universal Fassade <u>no exterior</u> . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura. No caso de superfícies contaminadas com fungos, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água e por fim a aplicação do Desinfetante Aquoso (909-001X). A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo ou trincha. Diluição e nº de demãos : Uma demão tal e qual o produto é fornecido. Tempo de secagem ao tacto : 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Tempo para aplicação do acabamento : Aguardar cerca de 4 - 6 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 - 15 m ² /Litro, dependendo da absorção e tipo de substrato.

PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todo o tipo de tintas plásticas lisas para paredes da Tintas Robbialac , S.A.
FORMATO(S)	1L, 5L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. Hydro-Pliolite® é uma marca registada da OMNOVA.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
Informação Técnico - Comercial : CC 245 17.1 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	